



# AHORRAS CON CALIDAD

## ADHERENTE DE TARRAJEO UNICON

Facilita la adherencia del tarrajeo manual o proyectado sobre superficies de concreto.



Adherente de tarrajeo UNICON es un mortero cementicio diseñado con aditivos poliméricos especiales que facilitan la adherencia de los morteros de tarrajeo en superficies de concreto de baja absorción. Reemplaza la actividad de picado de superficies de cemento para mejorar la adherencia del tarrajeo.

### USOS

Superficies de concreto (placas, muros, cielo raso, etc.) en ambientes exteriores e interiores que requieren mejorar su adherencia para la posterior aplicación de la mezcla de tarrajeo. Nota: No aplicar sobre superficies pintadas.

### VENTAJAS

<p><b>AHORRO</b></p>	<p>Optimización de recursos en mano de obra, insumos y procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menor tiempo en ejecución de acabados.</li> <li>■ Menor costo en acarreo de material.</li> <li>■ Reducción de espacios por almacenamiento.</li> <li>■ Mayor orden y limpieza en obra, cero desperdicios.</li> </ul>	
<p><b>CALIDAD</b></p>	<p>Empaque tricapa (2 pliegos de papel y 1 film plástico) en bolsa de 40 kilos, prolongando la vida útil del producto.</p> <p>Dosificación exacta y garantía de procedencia de insumos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cementos de UNACEM.</li> <li>■ Agregados de canteras propias.</li> </ul>	
<p><b>RAPIDEZ</b></p>	<p>Mezcla predosificada lista para usar en obra: solo se agrega agua.</p>	

## MODO DE EMPLEO

- Preparar el soporte: Debe tener una planimetría adecuada, firme y libre de contaminantes (polvo, aceites, grasas, ceras, pintura, eflorescencia, líquidos desengrasantes u otros). Humedecer el soporte dejando escurrir los residuos de agua que no han llegado a ser absorbidos por el mismo. Esperar a que la superficie esté seca antes de aplicar el Adherente de Tarrajeo.
- Preparar la mezcla de forma manual o con un mezclador de mortero de baja revolución (300 rpm). Añadir 11 litros de agua por cada bolsa de 40 kg. Mezclar hasta conseguir una consistencia homogénea y sin grumos para que facilite su aplicación sobre el soporte.
- Colocar el Adherente de Tarrajeo con la ayuda de un raspín rectangular de 4mm. Extender uniformemente de forma horizontal sobre la superficie del soporte. Dejar secar por un mínimo de 24 horas antes de la colocación del revestimiento de terminación (Tarrajeo UNICON).

## AGUA A UTILIZAR

<b>LITROS POR BOLSA DE 40 kg</b>	11
----------------------------------	----

## DATOS TÉCNICOS

<b>TEMPERATURA DE APLICACIÓN (°C)</b>	15 a 30
<b>ESPESOR MÁXIMO (mm)</b>	3 a 4
<b>COLOR</b>	Gris

## RENDIMIENTO REFERENCIAL

<b>EMPAQUE POR 40 kg (*)</b>	15 m <sup>2</sup>
------------------------------	-------------------

(\*) El rendimiento del Adherente de Tarrajeo UNICON puede variar dependiendo de las características de la superficie de concreto.

## RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

<b>CONSISTENCIA</b>	Es importante utilizar la cantidad de agua indicada para garantizar una correcta mezcla. No modificar la mezcla original: no añadir arena, aditivos ni cemento. El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.
<b>ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN</b>	Almacenar en un lugar seco y techado. No dejar en contacto con la humedad del suelo ni dejar las bolsas abiertas. Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.
<b>INSTALACIÓN</b>	En caso exista una condición que incremente la velocidad del secado (exposición solar directa, vientos) curar el mortero después de 4 horas de aplicado. No aplicar en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sobre superficies pintadas.</li> <li>■ Con temperaturas ambientales inferiores a los 5°C o superiores a los 30°C.</li> <li>■ En condiciones climáticas adversas: excesiva humedad ambiental, riesgo de lluvias y heladas.</li> </ul>
<b>SEGURIDAD</b>	Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.



(511) 215-4600  
ventas@unicon.com.pe  
www.unicon.com.pe

  UNICON - Profesionales en Concreto

(511) 217-2700  
ventas\_concremax@concremax.com.pe  
www.concremax.com.pe  
Concremax S.A.  