



FICHA TÉCNICA

UNICON ADHERENTE



DESCRIPCIÓN

Es un mortero cementicio con aditivos poliméricos que generan un puente de unión entre un soporte de baja absorción y los morteros de **UNICON Adherente**.



USOS

Mortero listo para usar, ideal para su aplicación en elementos de concreto como columnas, placas, vigas y aligerados, tanto en interiores como en exteriores.



VENTAJAS



¿POR QUÉ?



**Alta adherencia
sobre el concreto**

Mezcla con aditivos y agregados especiales.



**Optimiza la partida
de tarrajeo**

Elimina el picoteo y la lechada de cemento sobre la superficie de concreto.



Calidad uniforme

Mezcla predosificada.



Fácil aplicación

Reduce tiempos y mano de obra gracias a su fácil aplicación.



MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Eliminar rebabas de concreto, alambres u otro material, que interfiera en la adherencia de **UNICON Adherente**.
2. Asegurar que la superficie del soporte debe encontrarse firme y libre de polvo, aceites y grasas, ceras, pintura, eflorescencia, líquidos desencofrantes o cualquier otro contaminante.
3. Humedecer el soporte, dejando escurrir los residuos de agua que no han llegado a ser absorbidos por el mismo soporte.
4. Permitir dejar secar el soporte antes de aplicar el **UNICON Adherente**.

APLICACIÓN DE UNICON ADHERENTE

1. Preparar el **UNICON Adherente**, considerando 7.5 litros de agua por saco de 25kg, de forma manual o con máquina mezcladora hasta conseguir una consistencia homogénea que facilite la aplicación sobre el soporte.
2. Extender uniformemente de forma vertical sobre la superficie del soporte el **UNICON Adherente** con la ayuda de un rodillo.
3. Permitir dejar secar entre 5 a 10 min, o revisar la superficie ante la pérdida de brillo, antes de la colocación del revestimiento de terminación: Tarrajeo (1:4) UNICON.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNICON ADHERENTE	
COLOR	Gris
TEMPERATURA DE APLICACIÓN (°C)	10 a 35
ESPESOR DE APLICACIÓN (mm)	2 a 3
ESPESOR MÁXIMO DE MORTERO DE TARRAJEO	1.5
RENDIMIENTO (m2 x saco 25kg)	20



RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

Recomendaciones

- Considerar que la planimetría del soporte es inversamente proporcional al consumo del **UNICON Adherente**.
- Evitar adicionar un exceso de agua en la mezcla, porque disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.
- Realizar una segunda aplicación del adherente a la superficie seca, en caso exista una condición que incremente la velocidad del secado (exposición solar directa, vientos).

Precauciones

- Evitar aplicar sobre superficies pintadas.
- Evitar aplicar en condiciones climáticas adversas como demasiada humedad del ambiente, riesgo de lluvias, heladas y/o exposición directa al sol (> 35°C).
- Evitar agregar arena, cal, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original.
- Evitar respirar el polvo, así como el contacto con la piel y los ojos.

Almacenaje

En envase original cerrado y protegido de la humedad en un lugar fresco, seco y bajo techo con una duración de 60 días.